

Technisches Datenblatt

MW Vollsickenfüller, leicht

Mineralwoll-Vollsickenfüller, A1, leicht SF-K, kleine Sicke und SF-G, große Sicke, DIN EN 13162

Anwendung:	Industrie-Leichtdach mit Trapezblechen zur Verbesserung des Brandschutzes, der Raumakustik und dem Wärmeschutz		
Technische Daten:	Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,034 W/(m·K)	
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{Bemessung}}$:	0,035 W/(m·K)	
	Brandverhalten EN 13501-1:	nichtbrennbar, A1	
	Schmelzpunkt:	$\geq 1.000^{\circ}\text{C}$	
	Rohdichte:	ca. 40 kg/m ³	
Lieferform:	In unterschiedlichen Längen: 1000 mm, 1200 mm, 500 mm, 600 mm, 120 mm bzw. auf Anfrage, für alle möglichen Trapezprofile SF-K = kleine Sicke, von oben in das Trapezblech eingelegt, bei Positivlage des Bleches SF-G = große Sicke, von unten in das Trapezblech eingelegt, bei Positivlage des Bleches		
Verpackung:	Holzpaletten, Folie, Klebe- oder Umreifungsbänder aus Kunststoff Interseroh-Vertragsnummer: 116254		
Abfallschlüssel:	17 06 04		

Erstellt am: 13.04.2026